


MONOSOL

REVETEMENT MONOCOMPOSANT POUR SOLS USAGES PROFESSIONNELS



Sans odeur
haut pouvoir
couvrant

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


PRODUIT ACTIF	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux
. HORS POUSSIERE	60 minutes
. SECHE	24 à 96 heures selon intensité d'usage
. RECOUVRABLE	30 à 40 minutes
. EXTRAITS SECS	55%
. POUVOIR COUVRANT	125 à 150g/m ² (épaisseur de 200 microns)
. MASSE VOLUMIQUE	1200 g/l
. DILUANT	Eau
. COULEURS DISPONIBLES	GRIS – BRUN ROUGE – CHAMOIS -VERT

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Peinture mono composante en phase aqueuse, souple, à séchage rapide
Présente une bonne résistance chimique. Excellente résistance à l'abrasion
Ne contient pas de solvants aromatiques. Contient un faible taux de composés organo-volatiles pour une application dans de meilleures conditions de travail et en réduisant les risques pour l'environnement.
S'utilise sur les sols et surfaces en béton en industrie, collectivités, bâtiments,... Idéal pour la couverture des sols de parkings ou de garages, offrant ainsi après application une grande facilité de nettoyage des liquides répandus au sol (gasoil, huiles, graisses, résidus d'absorbant,...).

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Les supports doivent être sains, propres et secs. En lever les parties non adhérentes, réparer et boucher les fissures si nécessaire. Une surface mal préparée engendrera une tenue médiocre du revêtement et des défauts d'aspect. Eliminer les traces d'huiles, de graisses, les dépôts poudreux et laitances. Dans certains cas, un ponçage suivi d'une neutralisation acide sera nécessaire. Rincer abondamment la surface jusqu'à neutralité. Laisser sécher. Mélanger parfaitement la peinture à l'aide d'une tige d'agitation ou d'une hélice à peinture avant application sur le support. Appliquer en 2 couches croisées uniformes au pinceau, à la brosse ou au rouleau. Nettoyer le matériel avec de l'eau.



Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.